

附表二

CLSM 之品質要求

項目	試驗方法	要求
管流度 (cm)	ASTM D6103	[15-20] [20-30]
坍流度 (cm)	CNS 14842	[40-60]
落沉強度試驗	ASTM D6024	一般型：[12] [24] 小時 早強型：[3] [4] 小時
抗壓強度 (kgf/cm ²)	ASTM D4832	[20-50]

註 1：管流度及坍流度可擇一試驗辦理。

註 2：因應國內使用狀況，如使用工程為永久的結構回填，建議強度以不超過 90kgf/cm² 為佳，如應用為鋪面管溝工程之回填，則建議不超過 50 kgf/cm² 為佳，爰使用之 CLSM 為 20kgf/cm² ≤ 28 天抗壓強度 ≤ 50kgf/cm²。